



ПАХТА ИПАКЛИ ЛАСТИК ТРИКОТАЖ ТҮҚИМАСИННИГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ ТАҲЛИЛИ

Б.Мирусманов

Доцент

Р.Т. Қурбонов

асс

.М.М.Мукимов


проф

Toшкент тўқимачилик ва енгил саноат институти


Трикотажни қайси мақсад учун мўлжалланганлиги ва ундан фойдаланиш шароитига қараб, шунингдек, уни олиш учун қўлланилган машина тури ва хомашёларнинг хусусиятлари трикотаж тўқимасини физик-механик хусусиятларига тўғридан – тўғри боғлиқлир.

Хитойда ишлаб чиқарилган “LONG XING” русумли ясси икки игнадонли трикотаж тўқув машинасида, пахта ва ипак ипларини чизиқлий зичликлари хар хил бўлган янги ластик тўқимасини IV та варианти, I-вариант пахта ипм чизиқли зичлиги 20 текс x 3, II-вариант ипак или чизиқли зичлиги 16,7 текс x 4, III-вариант пахта ва ипак иплари чизиқли зичлиги 20 текс x 2 ва 16,7 текс x 1, IV-вариант пахта ва ипак иплари чизиқли зичлиги 20 текс x 1,16,7 текс x 2, яъни тузилиши бир хил бўлиб, бу варианtlар бир-биридан тўқима таркибидаги пахта ва ипак ипларини, халқа қаторларини ҳосил қилишда уларни жойларини ўзгариши билан фарқ қиласиган тўқималар олинди ва уларнинг физик механик хусусиятлари тадқиқ қилинди. Бунда янги ластик трикотаж тўқимасининг физик-механик хусусиятлари узилиш кучи, узилишдаги чўзилиши, қайтар ва қайтмас деформациялар, ишқаланишга чидамлилик, хаво ўтказувчанлиги, тўқиманинг киришиш каби кўрсаткилари таҳлилқилинди. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқимасининг узилиш қучини бўйи бўйича кўрсаткичлари 119,5 Ндан 932Н гача ўзгариб энг кам узилиш кучи кўрсаткичи I-вариантда ва энг юқори узилиш кучи кўрсаткиччи II-вариантда кузатилди. Энг юқори узилиш кучи энг кам узилиш кучига нисбатан 88 % га кўпdir. Узилиш қучининг энига кўрсаткичлари 145,5 Н дан 396 Н гача ўзгариб, эни бўйича энг кам узилиш қучини кўрсаткиччи IV-вариантли тўқимад ва эни бўйича энг юқори узилиш қучини кўрсаткиччи III-вариантли тўқимада эканлиги аниқланди. Энг юқори узилиш кучи энг кам узилиш кучига нисбатан 36,7 % га кўпdir.





1-расм. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг узилиш кучи гистограммси




2-расм. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг узилишдаги чўзилиш гистограммси


Тадқиқ қилинаётган пахта ипакли ластик трикотаж тўқимасининг узилишдаги чўзилишини бўйига кўрсаткичлари 77,1 % дан 121 % гача ўзгариб энг кам чўзилиш IV-вариантда ва энг юқори чўзилиш II-вариантда кузатилди. Узилишдаги чўзилишнинг энига кўрсаткичлари 42,1 % дан 396,5 % гача ўзгариб энг кам чўзилиш I-вариантда ва энг юқори чўхишиш III-вариантли тўқимада эканлиги кузатилди.



2-расм. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг қайтар деформациясининг гистограммаси


Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг қайтар деформация улишининг бўйига ўзгариш кўрсаткичлари 11,5 % дан 12,2 гача ўзгариб энг кам деформация улуши II-вариантда ва энг юқори деформация улуши IV-вариантларда кузатилди. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг қайтар деформация улишининг энига ўзгариш кўрсаткичлари 12,1 % дан 17,7 % гача ўзгариб энг кам деформация улуши II-вариантда ва энг юқори деформация улуши I-вариантда кузатилди.





4-расм. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг қайтмас деформациясининг гистограммаси


Пахта ипакли ластик трикота тўқималарининг қайтмас деформация улишининг бўйига ўзгариш кўрсаткичлари 11,3 % дан 12 гача ўзгариб энг кам деформация улуши II-вариантда ва энг юқори деформация улуши I, III, IV-вариантларда кузатилди. Пахта ипакли ластик трикота тўқималарининг қайтмас деформация улишининг энига ўзгариш кўрсаткичлари 12% дан 17,5 % гача ўзгариб энг кам деформация улуши II, IV-вариантда ва энг юқори деформация улуши I-вариантда кузатилди.




5-расм. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг ишқаланишга чидамлилик кўрсаткичларини гистограммаси


Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг ишқаланишга чидамлилик кўрсаткичлари 11150 дан 17600 минг айланагача оралиқда ўзгариб энг пас ишқаланишга чидамлилик I-вариантда ва энг юқори ишқаланишга чидамлилик II-вариантда кузатилди.

Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг ҳаво ўтказувчанлик кўрсаткичлари тўқима таркибидаги хом ашё миқдори ва тўқима тузилишига боғлиқ ҳолда 130,5 дан 180,9 cm^3/cm^2 секундгача оралиқда ўзгарди. IV-вариант пахта ипакли ластик трикотаж тўқимасининг ҳаво ўтказувчанлик кўрсаткичлари энг юқори 180,9 cm^3/cm^2 секунд қийматга эга бўлиб , у энг кам ҳаво ўтказувчанлик кўрсаткичига нисбатан 28 % га кўпdir.






6-расмда. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг ҳаво ўтказувчанлик кўрсаткичларини гистограммаси



7-расмда. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг киришиш гистограммаси

Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг бўйи бўйича киришишнинг кўрсаткичлари 2,5 % дан 7,5 % гача ўзгариб энг паскўрсаткичлари II, III, IV-вариантларда ва энг юқори кўрсаткиччI-вариантда кузатилди. Пахта ипакли ластик трикотаж тўқималарининг эни бўйича киришишнинг кўрсаткичлари -2,5 % дан 2,5 % гача ўзгариб энг паскўрсаткичч I-вариантда ва энг юқори кўрсаткичлар III, IV-вариантларда кузатилди.





Жадвал 1.

Пахта ипакли ластикиротаж тўқимасининг физик -механик хусусиятларини тадқиқот натижалари

Кўрсаткичлар		I	II	III	IV
Тўқима тури		Ластик	Ластик	Ластик	Ластик
Хомашё тури ва чизиқли зичлиг	Пахта	Пахта 20 тх	-	Пахта 20 тх 2	Пахта 20 тх 1
	Ипак	-	Ипак 16,7 тх 4	Ипак 16,7 тх 1	Ипак 16,7 тх 2
Хомашё тури ва микдори, (%)	Пахта	100	-	77	58
	Ипак	-	100	23	42
Ҳаво ўтказувчанлик В, (см ³ /см ² *сек)		155,2	130,5	139,9	180,9
Ишқаланишга чидамлилик И, (минг айланада)		11.150	17.600	13.200	14.800
Узилиш кучи Р, (Н)	Бўйига	119,5	932	688,5	353,0
	Энига	154	211,5	396	145,5
Узилишдаги чўзилиши L, (%)	Бўйига	96	121	93,6	77,1
	Энига	42,1	374	396,5	363,2
Қайтар Деформация ϵ_o , (%)	Бўйига	12	11,5	12,1	12,2
	Энига	17,7	12,1	15,1	12,2
Қайтмас деформация ϵ_h , (%)	Бўйига	12	11,3	12	12
	Энига	17,5	12	15	12
Киришиш у, (%)	Бўйига	7,5	2,5	2,5	2,5
	Энига	-2,5	1,0	2,5	2,5

Юқорида келтирилган трикотаж тўқима варианtlарини таҳлилидан шуни қўриш мумкинки, ластик трикотаж тўқимасини таркибида ипак калава ипларини қўшиб, уларнинг чизиқлий зичликларини ва тўқима таркибида уларнинг жойларини алмаштириб тўқилганда олинган трикотажнинг технологик кўрсаткичлари ва физик – механик хусусиятларини кўурсаткичлари I- вариантни кўрсаткичларидан юқори эканлигини қўриш мумкин (Жадвал 1). Яъни, хулосаларни умумлаштириб, тркотаж таркибида ипак ипларини пахта иплари билан араштириб тўқилиши натижасини трикотажни сифат кўрсаткичлари яхшиланганини қўриш мумкин.

ФОЙДАЛАНГАН АДАБИЁТЛАР:

- Алимова Х.А., Мукимов М.М., Мирусланов Б. Особенности выработки формоустойчивого трикотажа с применением хлопчатобумажной пряжи и





натурального шелка. Актуальные проблемы пищевой, легкой промышленности и сферы обслуживания. Азербайджанский технологи-ческий институт: Тез. докл. межд. науч.-технич. конф. Гянджа.1999.-56-58 с.

2. Мукимов М.М., Мирусманов Б. Хлопко-шелковый трикотаж. МГТУ: Тез. докл. на всероссийская науч техн. конф. // Московский государственный текстильный университет им. А.Н. Косыгина. -Москва. 2003.-52-55 с.

3. Каримжанова Р.С., Мирусманов Б., Мовлонов Т.М. Исследование деформационных свойств хлопко-шелкового трикотажа на основе теории вязкоупругости. // Научно-технический журнал “Проблемы текстиля”. 2004. №2. -37-39 с.

